



株式会社CAPスタイル

東京都大田区大森北1-11-5共和七番館6F

商品部

代表性状

商品名		SK ZIC X7 FE
		SP 0W20 GF-6
密度(15°C)	g/cm ³	0.842
引火点(COC)	°C	236
動粘度	40°C mm ² /s	43.9
	100°C mm ² /s	8.3
粘度指数		167
クランキング (CCS) 粘度	mPa·s	5780
	°C	-35
酸価	mgKOH/g	-
塩基価	mgKOH/g	7.7
高温高せん断粘度	mPa·s	-
HTHS@150°C		