



株式会社CAPスタイル

東京都大田区大森北1-11-5共和七番館6F

商品部

代表性状

商品名		SK ZIC X7
		SP 5W30 GF-6
密度(15°C)	g/cm ³	0.859
引火点(COC)	°C	232
動粘度	40°C mm ² /s	67.2
	100°C mm ² /s	11.1
粘度指数		158
クランキング (CCS) 粘度	mPa·s	5900
	°C	-30
酸価	mgKOH/g	-
塩基価	mgKOH/g	7.4
高温高せん断粘度	mPa·s	-
HTHS@150°C		