



## 株式会社CAPスタイル

東京都大田区大森北1-11-5共和七番館6F

商品部

### 代表性状

商品名		SK ZIC X9
		SN/CF 5W40 A3/B3 A3/B4
密度(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.855
引火点(COC)	°C	230
動粘度	40°C mm <sup>2</sup> /s	83.21
	100°C mm <sup>2</sup> /s	13.89
粘度指数		172
クランキング (CCS) 粘度	mPa·s	6300
	°C	-30
酸価	mgKOH/g	-
塩基価	mgKOH/g	12.3
高温高せん断粘度	mPa·s	3.6
HTHS@150°C		