



## 株式会社CAPスタイル

東京都大田区大森北1-11-5共和七番館6F

商品部

### 代表性状

商品名		SK ZIC X5
		SP 10W30
密度(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.853
引火点(COC)	°C	244
動粘度	40°C mm <sup>2</sup> /s	65.4
	100°C mm <sup>2</sup> /s	10.6
粘度指数		151
クランキング (CCS) 粘度	mPa·s	4200
	°C	-25
酸価	mgKOH/g	-
塩基価	mgKOH/g	7.1
高温高せん断粘度	mPa·s	-
HTHS@150°C		